ASPIVRAC S

MINING & QUARRIES

Aspiration industrielle de produits vrac



APPLICATIONS

Equipement des matériels de récupération des déchets industriels (minerais concassés, sables, gravats, poussières, copeaux, etc.) en poste fixe (unités centralisées de nettoyage) ou en poste mobile (camions d'aspiration).


Transport pneumatique par aspiration ou refoulement de produits abrasifs pulvérulents ou granuleux (céréales, grains, aliments pour bétail, etc.).

AVANTAGES

- Grande robustesse et remarquable maniabilité.
- Excellent rayon de courbure.
- Possibilité de fabrication avec manchettes aux extrémités.
- Bonne résistance du revêtement à l'abrasion.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Tube : NR résistant à l'abrasion, noir, lisse.
Armature : plis textiles avec hélice de renforcement en acier noyée dans la paroi.
Revêtement : NR, résistant aux intempéries, noir, aspect crénelé.
Température : -30°C à +80°C.
Propriétés électriques : tube et revêtement conducteurs, R<1MOhm/m.



MINING & QUARRIES | **ASPIVRAC S**



DIAMÈTRE INTÉRIEUR mm	EPAISSEUR DE PAROI mm	DIAMÈTRE EXTÉRIEUR mm	PRESSION DE SERVICE bar	PLNE bar	DÉPRESSION MAXI bar	RAYON DE COURBURE mm	POIDS kg/m	LONGUEUR m	CODE ARTICLE	STOCK (ι) ou min. de cde m
50.0 ±1.5	8 ±1.0	66.0 ±2.0	1.5	4.5	0.8	100	1.91	10	0061603	40
50.0 ±1.5	8 ±1.0	66.0 ±2.0	1.5	4.5	0.8	100	1.91	20	0061604	ι
60.0 ±1.5	8 ±1.0	76.0 ±2.0	1.5	4.5	0.8	120	2.46	10	0122616	40
60.0 ±1.5	8 ±1.0	76.0 ±2.0	1.5	4.5	0.8	120	2.46	20	0122624	40
70.0 ±1.5	8 ±1.0	86.0 ±2.0	1.5	4.5	0.8	140	2.81	10	0122651	40
70.0 ±1.5	8 ±1.0	86.0 ±2.0	1.5	4.5	0.8	140	2.81	20	0122699	40
75.0 ±1.5	8 ±1.0	91.0 ±2.0	1.5	4.5	0.8	150	3.02	10	0061605	40
75.0 ±1.5	8 ±1.0	91.0 ±2.0	1.5	4.5	0.8	150	3.02	20	0061606	ι
80.0 ±1.5	8 ±1.0	96.0 ±2.0	1.5	4.5	0.8	160	3.16	10	0061607	ι
80.0 ±1.5	8 ±1.0	96.0 ±2.0	1.5	4.5	0.8	160	3.16	20	0061608	ι
90.0 ±1.5	8 ±1.0	106.0 ±2.0	1.5	4.5	0.8	180	3.46	10	0061609	ι
90.0 ±1.5	8 ±1.0	106.0 ±2.0	1.5	4.5	0.8	180	3.46	20	0061610	40
100.0 ±1.5	8 ±1.0	116.0 ±2.0	1.5	4.5	0.8	200	3.8	10	0061611	ι
100.0 ±1.5	8 ±1.0	116.0 ±2.0	1.5	4.5	0.8	200	3.8	20	0061612	ι
110.0 ±1.5	8 ±1.0	126.0 ±2.0	1.5	4.5	0.8	220	4.15	10	0061613	40
110.0 ±1.5	8 ±1.0	126.0 ±2.0	1.5	4.5	0.8	220	4.15	20	0061614	ι
125.0 ±1.5	9 ±1.0	143.0 ±2.0	1.5	4.5	0.8	250	5.28	10	0061615	ι
125.0 ±1.5	9 ±1.0	143.0 ±2.0	1.5	4.5	0.8	250	5.28	20	0061616	ι
150.0 ±1.5	8.5 ±1.0	167.0 ±2.0	1.5	4.5	0.8	300	6.26	10	0061617	ι
150.0 ±1.5	8.5 ±1.0	167.0 ±2.0	1.5	4.5	0.8	300	6.26	20	0061618	ι
200.0 ±1.5	13 ±1.5	226.0 ±2.5	1.5	4.5	0.8	400	8.92	10	0061619	ι

Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307).