CHEMIKLER EPDM

CHEMICALS & PHARMACEUTICALS

Kemiska och korrosiva produkter
Transportslangar



ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Sug- och tryckslang för måttligt korrosiva kemikalier, ketoner, alkoholer och syror.

För lossning av tankbilar, tankvagnar och lastfartyg.

EGENSKAPER

- Mycket god korrosions- och slitbeständighet.
- Mycket god mekanisk hållfasthet.
- Kan rengöras med ånga i +130°C under 30 minuter.
- Passar med många olika kopplingar.

TEKNISK BESKRIVNING

Innertub: kemikaliebeständig EPDM, svart, slät.

Armering: syntetisk textil med inbäddad stålspiral.

Yttergummi: kemikalie- och väderbeständig EPDM, svart, vävmönstrat.

Temperaturområde: -40°C till +100°C.

Elektriska egenskaper: ledande innertub och yttergummi, R≤10^6Ω/lg.

STANDARD OCH GODKÄNNANDE

EN 12115.

KOPPLINGAR/TILLBEHÖR

Specialutvecklade kopplingar kan erhållas. Kontakta oss för information.

ÖVRIG INFORMATION

Denna slang har kontrollerats och godkänts av INERIS för användning i alla ATEX områden.



och inpräntning: TRELLEBORG - EN 12115:2021 - EPDM - SD - ND - WP 16bar - -40°C TO +100°C - Ω CL/T - kvartalet/år - batch number - Made in France

CHEMICALS & PHARMACEUTICALS | **CHEMIKLER EPDM**



ID mm	GODSTJOCKLEK mm	YD mm	ARBETSTRYCK bar	SPRÄNGTRYCK bar	MAX. VAKUUM bar	BÖJNINGS-RADIE mm	VIKT kg/m	LÄNGD m	ARTIKEL NR	LAGER (ι) eller min. order m
19.0 ±0.5	6	31.0 ±1.0	16	64	0.9	55	0.74	20	0126428	160
19.0 ±0.5	6	31.0 ±1.0	16	64	0.9	55	0.74	40	0123847	160
25.0 ±0.5	6	37.0 ±1.0	16	64	0.9	70	0.87	20	0061031	ι
25.0 ±0.5	6	37.0 ±1.0	16	64	0.9	70	0.87	40	0061032	ι
32.0 ±0.5	6	44.0 ±1.0	16	64	0.9	90	1.06	20	0061022	ι
32.0 ±0.5	6	44.0 ±1.0	16	64	0.9	90	1.06	40	0061023	ι
38.0 ±0.5	6.5	51.0 ±1.0	16	64	0.9	105	1.34	20	0061035	ι
38.0 ±0.5	6.5	51.0 ±1.0	16	64	0.9	105	1.34	40	0061037	ι
50.0 ±0.7	8	66.0 ±1.2	16	64	0.9	140	2.06	20	0061025	ι
50.0 ±0.7	8	66.0 ±1.2	16	64	0.9	140	2.06	40	0061026	ι
63.0 ±0.8	8	79.0 ±1.2	16	64	0.9	180	2.51	20	0061047	160
63.0 ±0.8	8	79.0 ±1.2	16	64	0.9	180	2.51	40	0061048	ι
75.0 ±0.8	8	91.0 ±1.2	16	64	0.9	215	3.33	20	0061028	ι
75.0 ±0.8	8	91.0 ±1.2	16	64	0.9	215	3.33	40	0061029	ι
100.0 ±0.8	8	116.0 ±1.6	16	64	0.9	280	5.07	20	0061041	ι

Toleranser, längder: ±1% (ISO 1307 Standard).