POLYOIL

GENERAL INDUSTRY



Vielzweck Öl

EINSATZBEREICH


Druckförderung von Kohlenwasserstoffen mit Benzolanteilen <50%, Erdölderivaten, Chemikalien, Frostschutzmitteln, öldurchsetzter Druckluft, alkalischem bzw. salzigem Betriebswasser. Ölhydraulische Antriebe und Ölrücklaufleitungen.

TECHNISCHE MERKMALE

- Ausgezeichnete Alterungs-, Witterungs- und Ozonbeständigkeit.
- Hohe Druckfestigkeit.
- Hervorragendes Verhalten gegenüber Kohlenwasserstoffen mit einem Benzolanteil <50%.
- Die elektrische Leitfähigkeit wird über die Mischung der Seele und Decke gewährleistet.

AUFBAU

Seele: NBR, schwarz, glatt.
Karkasse: synthetische Textileinlagen.
Decke: CR, schwarz, glatt.
Einsatztemperatur: -30°C bis +100°C.
Elektrische Eigenschaften: Seele und Decke, $R<10^6 \Omega/m$.



GENERAL INDUSTRY | **POLYOIL**



INNEN-Ø mm	WAND-STÄRKE mm	AUSSEN-Ø mm	BETRIEBS-DRUCK bar	BERST-DRUCK bar	BIEGE-RADIUS mm	GEWICHT kg/m	STANDARD-LIEFER-LÄNGEN m	ARTIKEL-NR.	LAGER (ι) oder MB m
6.0 ±0.4	3.5	13.0 ±0.5	20	80	30	0.14	40	0060429	¤
6.0 ±0.4	3.5	13.0 ±0.5	20	80	30	0.14	100	0060431	¤
6.0 ±0.4	3.5	13.0 ±0.5	20	80	30	0.14	200	0120922	¤
8.0 ±0.5	3.5	15.0 ±0.6	20	80	34	0.17	20	0060432	¤
8.0 ±0.5	3.5	15.0 ±0.6	20	80	34	0.17	40	0060433	ι
8.0 ±0.5	3.5	15.0 ±0.6	20	80	34	0.17	100	0060435	ι
10.0 ±0.5	3.5	17.0 ±0.6	20	80	38	0.19	20	0060436	ι
10.0 ±0.5	3.5	17.0 ±0.6	20	80	38	0.19	40	0060437	ι
10.0 ±0.5	3.5	17.0 ±0.6	20	80	38	0.19	100	0060439	ι
10.0 ±0.5	3.5	17.0 ±0.6	20	80	38	0.19	120	0070951	¤
13.0 ±0.6	4	21.0 ±0.7	20	80	45	0.28	20	0060440	ι
13.0 ±0.6	4	21.0 ±0.7	20	80	45	0.28	40	0060441	ι
13.0 ±0.6	4	21.0 ±0.7	20	80	45	0.28	100	0060443	ι
16.0 ±0.7	4.25	24.5 ±0.8	20	80	53	0.35	20	0060444	ι
16.0 ±0.7	4.25	24.5 ±0.8	20	80	53	0.35	40	0060445	ι
16.0 ±0.7	4.25	24.5 ±0.8	20	80	53	0.35	100	0060447	ι
19.0 ±0.7	4.5	28.0 ±0.8	20	80	58	0.43	20	0060448	ι
19.0 ±0.7	4.5	28.0 ±0.8	20	80	58	0.43	40	0060449	ι
19.0 ±0.7	4.5	28.0 ±0.8	20	80	58	0.43	100	0060451	ι
25.0 ±1.0	5	35.0 ±1.1	20	80	77	0.62	20	0060452	ι
25.0 ±1.0	5	35.0 ±1.1	20	80	77	0.62	40	0060453	ι
25.0 ±1.0	5	35.0 ±1.1	20	80	77	0.62	80	0060454	ι

Längentoleranz: ±1% (gemäß Norm ISO 1307). ¤ Je nach Lagerbestand.

Digital version

TRELLEBORG

WWW.TRELLEBORG.COM/FLUIDHANDLING