



CF49

CR SBR



MEKANISKA, FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

Uppmätta egenskaper		Standard	Värde	
MEKANISK				
Gummiblandning - svart			CR SBR	l
Densitet			1.40 ±0.05	g/cm³
Hårdhet	ASTM D2240		65 ±5	Shore A
Brottgräns	ISO 37		≥6	MPa
Brottöjning	ISO 37		≥250	%
Tear resistance	ISO 34-1		≥15	N/mm
Sättning efter 22h vid 70 °C	ISO 815-1		≤40	%
Sättning efter 22h vid 100 °C	ISO 815-1		≤60	%
TEMPERATUR				
Arbetstemperatur			-25/+90	°C
KEMISK RESISTANS				
Utspädda syror och baser	Koncentrerade syror och baser	Ozon	Oljor och kolväten	
Medium	Non suitable	Medium	Medium	



CHLOROPRENE SHEETING
STANDARD LEVEL QUALITY

CR SBR	CHLOROPRENE SHEETING	CF49			
TJOCKLEK mm	BREDD mm	LÄNGD m	VIKT kg/m ²	ASPECT	
1±0.2	1400±2 %	20±2 %	1.45	LFODD	
1.5±0.25	1400±2 %	15±2 %	2.17	LFODD	
2±0.3	1400±2 %	15±2 %	2.9	LFODD	
2±0.3	1400±2 %	15±2 %	2.9	LFODD	
3±0.3	1400±2 %	10±2 %	4.35	LFODD	
3±0.3	1400±2 %	10±2 %	4.35	LFODD	
4±0.4	1400±2 %	10±2 %	5.8	LFODD	
4±0.4	1400±2 %	10±2 %	5.8	LFODD	
5±0.4	1400±2 %	10±2 %	7.25	LFODD	
5±0.4	1400±2 %	10±2 %	7.25	LFODD	
6±0.5	1400±2 %	10±2 %	8.7	LFODD	
6±0.5	1400±2 %	10±2 %	8.7	LFODD	
8±0.7	1400±2 %	5±2 %	11.6	LFODD	
8±0.7	1400±2 %	5±2 %	11.6	LFODD	
10±1.0	1400±2 %	5±2 %	14.5	LFODD	
10±1.0	1400±2 %	5±2 %	14.5	LFODD	
12±1.0	1400±2 %	5±2 %	16.8	LFODD	
15±1.0	1400±2 %	5±2 %	21	LFODD	
20±1.4	1400±2 %	5±2 %	28	LFODD	

